



CEIDRAL

Siding



Características Técnicas	Unidad
Densidad.	1,25 gr/cm ³
Terminación.	Texturada con veta madera
Tolerancia largo.	+/- 3 mm
Tolerancia ancho.	+/- 3 mm
Tolerancia espesor.	+/- 10%
Tolerancia rectitud y escuadra de borde.	+/- 1 mm/m en largo y ancho
Densidad mínima.	1,25 gr/cm ³
Coef. Dilatación térmica	0,01 mm/m°C
% Absorción máxima de humedad.	39%
Conductividad térmica	$\lambda=0,23$ W/m+K
Resistencia a la flexión // fibra.	130 kgf/cm ²
Resistencia a la flexión perp. fibra.	200 kgf/cm ²
Estabilidad dimensional longitudinal.	1 mm/m
Estabilidad dimensional transversal.	1 mm/m
Ph.	08 - 10

TABLA DE DIMENSIONES

Ancho	Largo	Espesor	Peso	Rendimiento (tablas/m ²)
150	3660	6	5,1	2,3
190	3660	6	6,4	1,7
190	3660	8	8,3	1,7
190	3660	10	9,0	1,7

APLICACIONES Y VENTAJAS

Pizarreño Cedral es ideal para aplicaciones de fachadas y revestimientos, exteriores e interiores, en las que se quiere lograr un ambiente cálido con una terminación distinguida y moderna.

Aplicaciones	Ventajas
Fachadas residenciales y comerciales.	Rapidez de ejecución. Obra desde el exterior.
Obras nuevas, ampliaciones o remodelaciones.	No interrumpe el uso del edificio.
Otros usos como aleros, tapacanes, cortavistas, frontones, etc.	Reduce puentes térmicos y acústicos.
Instalación tinglado, vertical y curvo.	Rentabilidad a futuro, ahorro energético.



Paleta de colores

COLORES Y TERMINACIONES

Pizarreño Cedral decora tu fachada y aporta protección a tu hogar. Diferentes colores, acabados o estilos de instalación confieren a la vivienda un carácter único.

Las tablas Pizarreño Cedral pueden venir con un acabado de pintura en fábrica mediante proceso industrial de dos capas de pintura y sello en sus 6 caras, que aumenta la durabilidad, calidad y evita eflorescencia a lo largo del tiempo.

PALETA DE COLORES

Sólidos:



C 01 Blanco Everest



C 07 Blanco Crema




C 14 Visón




C 15 Gris Oscuro



C 31 Verde Inglés



C 50 Negro



C 61 Rojo Quemado

Tintes:



T01 Mañío



T02 Pino Oregón



T03 Nogal



T04 Alerce



T05 Castaño

Natural:

Es pintable con cualquier pintura para fibrocemento o en base al agua. Su aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola. Se recomiendan al menos 3 manos de aplicación de pintura:

- Primera mano diluida al 50% cubriendo las 6 caras de la tabla.
- Las siguientes dos manos pueden ser realizadas con el material instalado.



C 00 Natural

*Para más información sobre la aplicación de la pintura, seguir las recomendaciones del fabricante de pintura.

Este catálogo de colores exhibe la amplia gama de colores disponibles. Igualmente, una representación 100% acertada de los colores no es técnicamente posible en esta impresión.

La elección final de colores requiere estar basada en muestras del material. Por favor, solicite su muestra en www.pizarreñocedral.cl
Puede existir una mínima variabilidad en los tonos madera debido a su composición según lote de fabricación.